

## PAPIERS FILTRES PRAT DUMAS

# FICHE TECHNIQUE

## PAPIER CREPE

### REF. 314

<b>Poids / Weight</b> -----	<b>140 g/m<sup>2</sup> ± 5</b>
<b>Epaisseur / Thickness</b> -----	<b>650 µm ± 50</b>
<b>Rétention micrométrique / Micrometric retention</b> -----	<b>7 à 8 µ</b>
<b>Porosité à l'air 20cm/s / Porosity in the air 20cm/s</b> ---	<b>120 mm ± 10 H<sub>2</sub>O</b>
<b>Filtration Y (pour 100ml d'eau) / Filtration Y (for 100ml of water)</b> -	<b>5 s ± 2</b>
<b>Résistance humide / Wet resistance</b> -----	<b>0,45 kg/cm</b>
<b>Teneur en cendre après calcination / % Ash</b> -----	<b>&lt; 0,20 %</b>



### Spécifications / Specifications :

**Garantie contact alimentaire. *Guaranteed food contact.***

**Filtre à surface crêpée. Utilisé en filtres presses comme pré couche, à cause de sa bonne vitesse de filtration. Excellent « standard » couvrant une large gamme d'applications.**

Filter on creped surface. Used in filters press as meadow sleeps, because of its good speed of filtration. Excellent "standard" covering a wide range of applications.

L'information fournie dans ce document ne doit pas être interprétée comme une garantie. Tous les utilisateurs sont responsables pour s'assurer qu'il convient à leurs besoins, environnement et utilisation finale.

The information supplied in this document must not be interpreted as a guarantee. All the users are responsible to make sure that it is advisable for their needs, environment and end use.